ФЕГЕФОЙЕР ООД
Промишлена филтрация за по-добро бъдеще

бул. „Христо Ботев“ 86, кв. Възрожденци
6600 Кърджали, България
Тел. +359 888 590 520 · +359 898 446 247
info@fege-foyer.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пиритен концентрат

Индустриален пиритен концентрат (FeS_2) за корекция на желязото в суровинната смес за клинкер и за други индустриални процеси.

ПРОДУКТ

Продукт	**Пиритен концентрат**
Тип	**Флотационен концентрат**

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

Желязо (Fe)	**43 – 44 %**
Сяра (S)	**47 – 49 %**
Мед (Cu)	**0,40 – 0,50 %**
Силициев диоксид (SiO_2)	**1,5 %**
Арсен (As)	**0,10 – 0,28 %**

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

Влажност	**7 – 8,50 %**
Едрина на частиците	**P80 – 55 µm**

Стойностите са типични и могат да варират между отделните партиди. Проба за лаборатория и анализ на текущата партида се предоставят при заявка.