FEGEFOYER Ltd.
Industrielle Filtration für eine bessere Zukunft

Bul. Hristo Botev 86, Vazrozhdentsi
6600 Kardschali, Bulgarien
Tel. +359 888 590 520 · +49 162 2721160
info@fege-foyer.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Pyritkonzentrat

Industrielles Pyritkonzentrat (FeS_2) als Eisenkorrektur im Rohmehl für Klinker und für andere industrielle Prozesse.

PRODUKT

Produkt	**Pyritkonzentrat**
Typ	**Flotationskonzentrat**

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Eisen (Fe)	**43 – 44 %**
Schwefel (S)	**47 – 49 %**
Kupfer (Cu)	**0,40 – 0,50 %**
Siliziumdioxid (SiO_2)	**1,5 %**
Arsen (As)	**0,10 – 0,28 %**

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Feuchte	**7 – 8,50 %**
Korngröße	**P80 – 55 µm**

Die Werte sind typische Werte und können von Charge zu Charge schwanken. Eine Laborprobe und die Analyse der aktuellen Charge erhalten Sie auf Anfrage.